

WŁAŚCIWOŚCI

Wyjątkowo odporny na wzmógłony ruch

Doskonałe pokrywanie powierzchni

Bez zapachu

Wysoka odporność chemiczna

Klasyfikacja anty-ogniowa C_{ff}S1 (atest dostępny na życzenie)

Szybko schnie

Zachowuje naturalny odcień drewna

ZASTOSOWANIE

Przeznaczony do lakierowania drewnianych podłóg i parkietów w miejscach narażonych na intensywną eksploatację: w sklepach, szkołach, biurach, hotelach, itp.

Nakłada się na lakiery podkładowe PRIM'SEALER, PRIM'GOLD® lub S.O. SŁABY ZAPACH

PRZEZNACZENIE I ASORTYMENT

- INTENSIV® BLANCHON jest dwuskładnikowym lakierem poliuretanowym, w fazie wodnej. Charakteryzuje się doskonałymi właściwościami technicznymi, a jego składniki sprawiają, że odpowiada nawet najbardziej surowym kryteriom ekologicznym, dbającym o człowieka i otaczające go środowisko (minimalna* zawartość LZO).
- Bezzapachowy INTENSIV® posiada specyficzny poliuretanowy, wodorozcieńczalny utwardzacz i pozwala na łatwe i praktyczne nakładanie.
- INTENSIV® został opracowany na żywicach najlepszej jakości, specjalnie dobranych pod kątem uzyskania najwyższych parametrów odporności na ścieranie, zarysowania i odpowiednią elastyczność. Jego wyjątkowe właściwości sprawiają, że jest odpowiedni do lakierowania powierzchni drewnianych przeznaczonych do intensywnej eksploatacji: w sklepach, biurach, hotelach, salach konferencyjnych, szkołach, korytarzach, wejściach do budynków itp.
- INTENSIV® może być nakładany na większość rodzajów drewna (orzech i rzadkie gatunki: należy wcześniej skontaktować się z doradcą firmy BLANCHON). Jego jasny odcień chroni i podkreśla wygląd drewna.
- INTENSIV® jest dostępny w 4 odcieniach: półpołysk, mat, "efekt niewidzialny" i ultra mat.

*wg Dyrektywy Europejskiej 2004/42/CE

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

- Wycylinować powierzchnię starej bądź nowej podłogi: przeszlifować do "golego drewna" papierem ściernym (tarcza 24 albo 36), wyrównać powierzchnię papierem 50 lub 60 i wygładzić papierem ściernym 100 albo 120 (patrz ANEKS*, strona 2).
- Starannie odkurzyć.
- Parkiet musi być idealnie czysty i suchy: wilgotność poniżej 10%; patrz obowiązująca dokumentacja techniczna (nie stosować środków chemicznych celem wybielenia parkietu).
- Przy parkietach klejonych zalecane jest wypełnienie odprysków i szpar PRO FILLEREM BLANCHON (wypełniaczem szczelin AQUA) lub WYPEŁNIACZEM SZCELIN BLANCHON, które naprawią powierzchnię zawsze "pod kolor" (patrz Karty Techniczne tych produktów).

Środki owadobójcze

- Dopuszcza się stosowanie wyłącznie środków owadobójczych uznanych przez firmę BLANCHON (XYLODHONE T.I. AQUARÉTHANE®).

Barwienie

- Parkiety wyszlifowane do "golego drewna" mogą być barwione bejcą do drewna AQUATEINTE® 2K BLANCHON. Po wyschnięciu bejcy, nałożyć 3 warstwy INTENSIV® (lub 1 warstwę PRIM'SEALERA BLANCHON albo PRIM'GOLDU® BLANCHON i 2 warstwy INTENSIV®). AQUATEINTE® 2K umożliwia kompletny system aplikacji w fazie wodnej "bejca + podkład + wykończenie", bez konieczności wcześniejszego blokowania bejcy przy pomocy tradycyjnego lakieru podkładowego.
- Wyszlifowane parkiety (surowe drewno) można również zabarwić stosując BEJCĘ DO PARKIETÓW BLANCHON (odcienie drewna, kolory albo barwy pastelowe) lub ŚRODEK DO POSTARZANIA DREWNA BLANCHON (efekty pozytywne). Po wyschnięciu, dla utrwalenia barwy, nałożyć 1 warstwę lakieru podkładowego S.O. SŁABY ZAPACH BLANCHON (w tym konkretnym przypadku nie używać PRIM'SEALERA ani PRIM'GOLDU®). Następnie nałożyć INTENSIV®.
- Aby nie uszkodzić odcienia, nie należy matować zabarwionej powierzchni lecz dopiero pierwszą warstwę wykończenia. Wskazane jest wręcz zmatowienie powierzchni drobnziarnistym papierem ściernym dopiero przed nałożeniem ostatniej warstwy lakieru.
- Nie stosować lazurów.

Lakiery podkładowe

- Można stosować jako pierwszą warstwę lakiery podkładowe BLANCHON: PRIM'SEALER, PRIM'GOLD® lub S.O. SŁABY ZAPACH (patrz Karty Techniczne tych produktów).
- Użycie bezzapachowych PRIM'SEALER lub PRIM'GOLD® zapewnia komfort pracy podczas lakierowania parkietu. Barwa drewna pozostanie jasna jeśli zostanie naniesiony PRIM'SEALER (podobny efekt uzyskuje się dzięki INTENSIV® nałożonemu bezpośrednio na drewno), i ociepli się przy zastosowaniu PRIM'GOLDU® (zwłaszcza na drewnie garbnikowym takim jak dąb lub kasztanowiec). Odcień ten będzie mocno zbliżony do tego, jaki otrzymuje się przy naniesieniu warstwy S.O. SŁABY ZAPACH.
- Zastosowanie S.O. SŁABY ZAPACH pozwala na szybkie zakończenie pracy i nadaje drewnu ciepłą barwę. Jest on również niezbędny do zablokowania powierzchni zabarwionej BEJCĄ DO PARKIETÓW i ŚRODKIEM DO POSTARZANIA DREWNA przed naniesieniem INTENSIV® (patrz § BARWIENIE).

SPOSÓB UŻYCIA

Mieszanie

- Dobrze wstrząsnąć składnikami A i B.
- Wymieszać dokładnie LAKIER (składnik A) z UTWARDZACZEM (składnik B) tuż przed użyciem. Doza składnika B: 1 część na 9 części lakieru INTENSIV® (objętościowo).
- Starannie wymieszać natychmiast po wlewniu UTWARDZACZA do LAKIERU i wykorzystać mieszanie w ciągu 2 godzin.
- Nie rozcieńczać.

Uwaga: INTENSIV® jest dostarczany w specjalnym opakowaniu (karton, worek foliowy, składniki A i B) które umożliwia łączenie obu składników w kartonie wyścielonym workiem foliowym. Można również wymieszać składniki bezpośrednio w kanistrze.

Lakierowanie

- Nie lakierować powierzchni w temperaturze poniżej 12°C i wilgotności przekraczającej 85%. Nie nakładać na drewno, którego wilgotność przewyższa 10%. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie pozostawiać kwiatów doniczkowych i akwariów w lakierowanych pomieszczeniach.
- Nosić równomierne i obfite warstwy za pomocą wałka (z krótkim włosiem) lub szpachli (aplikacja kilkuwarstwowa). Białawy kolor płynnego lakieru zanika podczas schnięcia.
- INTENSIV® nakłada się w 2 warstwach bezpośrednio na twarde drewno (w 3 warstwach na drewno porowate) lub w 2 na warstwę lakieru podkładowego (patrz § PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI).
- Uwaga: zastosowanie lakieru podkładowego S.O. SŁABY ZAPACH ułatwi matowienie. Ważne: INTENSIV® "efekt niewidzialny" i ultra mat nakłada się w 2 warstwach bezpośrednio na odpowiednio przygotowaną powierzchnię drewna (wałkiem z krótkim włosiem).
- W przypadku nanoszenia przy pomocy szpachli (aplikacja kilkuwarstwowa) zaleca się zmatować powierzchnię przed nałożeniem wałkiem ostatniej warstwy lakieru INTENSIV®. Aplikacja szpachlą jest nieodpowiednia do drewna z buku, klonu i wiśni.
- Matowienie powierzchni jest niezbędne, jeżeli nakładanie poszczególnych warstw lakieru odbywało się po upływie 24 godzin.

Czyszczenie narzędzi

- Zaraz po użyciu dokładnie przemyć wodą. Nie używać ponownie zużytego opakowania.
- Chronić środowisko:
 - Dobrze odcisnąć i wytrzeć narzędzia natychmiast po użyciu.
 - Oplukać je w naczyniu z niewielką ilością wody. Użytk wodę pozostawić do wyparowania.
 - Nagromadzony osad można wyrzucić do śmietnika.
 - Po użyciu dokładnie zamknąć opakowanie.
 - Puste opakowanie przeznaczyć do utylizacji.
 - Nie wylewać do kanalizacji.

SCHNIĘCIE I POKRYWANIE

- Pyłosuchość: około 45 minut w normalnych warunkach.
- Schnięcie "matowienie/pokrywanie": 4 do 6 godz. w normalnych warunkach.
- Nie przekraczać 24 godz. między nakładaniem poszczególnych warstw.
- Całkowite utwardzenie: 8 do 10 dni.
- Umiarkowany ruch w pomieszczeniu: po 24 godzinach w warunkach normalnych.
- Użytkownik zachować: w ciągu pierwszych dni zachować kilka środków ostrożności. Przez pierwsze 10 dni nie przykrywać (np. foliami ochronnymi) i nie układać dywanów na polakierowanym parkiecie.
- Następnie: umieścić odpowiednie zabezpieczenia (z filcu) pod nogami krzesel i stołów. Jeśli to konieczne, przy wejściu do pomieszczenia umieścić wycieraczkę, która zatrzyma kurz i żwir. Nie dopuścić do rozlewania wody i innych cieczy na polakierowanej powierzchni (dobrze zabezpieczyć doniczki).

WYDAJNOŚĆ

- 7 do 10 m² z 1L na jedną warstwę.

PRZECHOWYWANIE

- Składnik A: chronić przed mrozem (uwaga na przechowywanie w pojazdach).
- Składnik B: odporny na mróz.
- Dobrze zamknąć opakowania obu składników po zakończeniu pracy. Zaleca się wytarcie kołnierza butelki utwardzacza, aby produkt nie skleił nakrętki.

PIELĘGNACJA

- INTENSIV® ułatwia późniejszą pielęgnację drewnianych parkietów, podłóg i schodów.
- Odkurzać regularnie przy użyciu odkurzacza albo miotły.
- Od czasu do czasu, przetrzeć na mokro, dobrze odcisniętymi i nigdy nie ociekającymi narzędziami. Miejscowe zabrudzenia i plamy można z łatwością usunąć używając środków LAGOON® BLANCHON, PROTEKTOR BLANCHON albo neutralnego detergentu (w normalnym stężeniu).
- WAŻNE: pierwsze czyszczenie dopiero po upływie 10 dni, po dokładnym wyschnięciu lakieru.
- Odradzane są: monoszlifarka, miotła z włosiem, silikonowe nabłyszczacze, produkty amoniakowe oraz detergenty ściągające itd., tzn. wszystkie produkty i narzędzia mogące nadać połysk i powodować poślizg.
- Parkiety polakierowane lakierem INTENSIV® i poddane dużemu natężeniu ruchu, będą konserwowane środkami MÉTAMAT® BLANCHON, METALIZATOR BLANCHON, PROTEKTOR i LISABRIL BLANCHON (patrz dokumentacja na temat pielęgnacji lakierowanych parkietów i Karty Techniczne tych produktów). Częstotliwość tej konserwacji będzie zależała od natężenia ruchu w pomieszczeniach.
- Jedynie MÉTAMAT®, LAGOON® i PROTEKTOR są odpowiednie do pielęgnacji odcienia mat gdyż nie zmieniają jego aspektu. Natomiast do odcieni "efekt niewidzialny" i ultra mat stosować wyłącznie LAGOON® i PROTEKTOR.

RENOWACJA

- W przypadku renowacji parkietu pokrytego bliżej nie zdefiniowanym lakierem, należy starannie wycyklinować powierzchnię i nałożyć INTENSIV® na surowe drewno (patrz § PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI i ANEKS*).

DANE TECHNICZNE	
PRZEZNACZENIE	DWUSKŁADNIKOWY LAKIER DO PARKIETÓW, PODŁÓG I SCHODÓW Z DREWNA
TYP ŻYWIC	Składnik A: poliuretan w fazie wodnej Składnik B: poliuretan rocieńcizalny wodny
KLASYFIKACJA AFNOR	Składnik A: grupa 1, klasa 7b2 Składnik B: grupa 1, klasa 6a
GĘSTOŚĆ MIESZANINY	1,03 (w temp. 20°C, wg NF T 30020)
LEPKOŚĆ	Składnik A: 170 - 220 cP w zależności od odcienia (BROOKFIELD) Składnik B: 400 cP (BROOKFIELD)
INFORMACJE DODATKOWE	Odniesić się do odpowiednich Kart Danych Bezpieczeństwa (dostępnych na www.blanchon.com oraz na www.quickfds.com)
MIESZANIE I KATALIZA	9 części LAKIERU (składnik A) + 1 część UTWARDZACZA (składnik B)
MATOWIENIE - POKRYWANIE	4 do 6 godz. w normalnych warunkach
ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE TABER	Utrata wagi: 20 mg (tarcze ściernie CS 10, 1000 obrotów, 1 kg)
ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA	50 cm (trzcina 400 g) (wg NF T 30039)
ODPORNOŚĆ NA ZARYSOWANIA	Ołówek 7H
ODPORNOŚĆ NA ŚRODKI CHEMICZNE	Doskonata na: olej roślinny, alkohol 40°, wodę, kawę, herbatę, atrament (po około 20 dniach schnięcia, wg NF T 30053). Nie stosować produktów amoniakowych

*ANEKS: SZLIFOWANIE POWIERZCHNI PARKIETU

- Odbywa się za pomocą szlifarki, krawędziarki do brzegów i skrobaka do rogów.
- Szlifarkę należy prowadzić w kierunku padania światła a najlepiej, o ile to możliwe, w kierunku ułożenia włókien.
- Posuwać się stopniowo celem równomiernego wycyklinowania powierzchni.
- Pierwsze szlifowanie: tarcze gruboziarniste (24, 30 albo 36) dla odsłonięcia i wyrównania drewna.
- Drugie szlifowanie: tarcze średnioziarniste (50 albo 60) dla wygładzenia powierzchni.
- Trzecie szlifowanie: tarcze drobnoziarniste (100 albo 120) dla uzyskania pięknego wykończenia.
- Wykonać obwód całego pomieszczenia (krawędziarką i skrobakiem).
- Wygładzenie powierzchni tarczami ściernymi (100 lub 120) udoskonali przygotowanie parkietów, zwłaszcza tych z motywami: mozaika, itd.
- Starannie odkurzyć całą powierzchnię parkietu, listwy podłogowe, parapety okienne, grzejniki itd.

Karta Techniczna wyemitowana przez Dział Dokumentacji 16.11.2009. zatwierdzona przez Dział Techniczny 20.03.2009 i przez Dyрекcję Handlową 20.03.2009.

Wszelkie informacje, wskazówki i zalecenia zawarte w Karcie Technicznej zostały udzielone w dobrej wierze. Firma nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego bądź błędnego użycia jej materiałów. Ta Karta Techniczna zastępuje wcześniejsze wersje i zawiera aktualne informacje dotyczące produktu.