



**ŚNIEŻKA**  
**BETON - POSADZKA**  
 FARBA AKRYLOWA DO PODŁOŻY  
 BETONOWYCH

Atest PZH: HK/B/0074/01/2005  
 PN-C 81907:2003 Rodzaj  
 III

- zwiększona odporność na ścieranie
- zwiększona odporność na działanie czynników atmosferycznych
- doskonale przyczepna do podłoży

**ŚNIEŻKA BETON-POSADZKA** stanowi zawieszinę pigmentów i wypełniaczy w wodnej dyspersji żywicy akrylowej o podwyższonej odporności na ścieranie. Ze względu na swoje właściwości farba **ŚNIEŻKA BETON-POSADZKA** przeznaczona jest do dekoracyjno-ochronnego malowania podłoży betonowych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Szczególnie polecana jest do wymalowań betonowych posadzek w garażach i piwnicach, ogrodzeń i konstrukcji betonowych, fasad domów, tarasów i balkonów. Pomalowane farbą posadzki betonowe są odporne na ścieranie i łatwiejsze do utrzymania w czystości.

WŁAŚCIWOŚCI WYROBU		
lepkość (kubek cylindryczny $\phi$ 6mm), 20°C	[s]	12-20
gęstość, najwyżej	[g/cm <sup>3</sup> ]	1,4
czas schnięcia powłoki w temp. 20±2°C przy wilgotności wzg. pow. 55±5%	[h]	1 1,5
stopień 1, najwyżej		
stopień 3, najwyżej		
krycie jakościowe		I-II
wygląd powłoki	matowa	
SPOSÓB STOSOWANIA		
przygotowanie podłoża	<ul style="list-style-type: none"> <li>• podłoże powinno być mocne, szorstkie, suche, bez kurzu i zatluszczeń</li> <li>• świeże tynki i podłoża betonowe mogą być malowane po 4 tygodniach sezonowania</li> <li>• stare powłoki farb klejowych, rozpuszczalnikowych lub wapiennych usunąć, zmyć i spłukać wodą z dodatkiem środków myjących aż do odsłonięcia tynku</li> <li>• stare powłoki z farb emulsyjnych, źle przylegające do podłoża usunąć, jeśli się mocno trzymają przemyć wodą z dodatkiem detergentów</li> <li>• zmywane powłoki starych farb pozostawić do wyschnięcia</li> <li>• nowe posadzki betonowe gładkie zaleca się wytrawić kwasem solnym – według zaleceń producenta</li> <li>• podłoża mocno chłonne, luźno związane, sypiące się i skredowane (tzn. zostawiające ślady pyłu po potarciu dłonią) zaleca się pomalować Impregnatem Gruntującym <b>SUPER-DOM</b></li> <li>• miejsca zagrzybione, pokryte pleśnią, oczyścić mechanicznie i zdezynfekować impregnatem grzybobójczym, pamiętając równocześnie o konieczności usunięcia przyczyny powstawania grzybów</li> </ul>	
przygotowa-nie wyrobu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• do pierwszego malowania wyrób rozcieńczyć dodatkiem wody w ilości 20%</li> <li>• farbę przed malowaniem dokładnie wymieszać, nie rozcieńczać</li> </ul>	
malowanie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• malować w temperaturze otoczenia i podłoża od +10°C do +30°C</li> <li>• aplikacja i wysychanie farby nie może odbywać się w złych warunkach atmosferycznych.</li> <li>• nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem dwie warstwy farby na podłoża impregnowane – kolejną warstwę po wyschnięciu poprzedniej tj. po około 4h</li> <li>• na podłoża szczególnie narażone na ścieranie nakładać trzy warstwy farby</li> <li>• narzędzia po zakończeniu prac malarskich umyć w wodzie</li> </ul>	

FFiL ŚNIEŻKA S.A.

Dział Handlowy: 39-207 Brzeźnica, tel. (014) 681-11-11 fax (014) 682-22-22

[www.sniezka.pl](http://www.sniezka.pl) e-mail: [marketing@sniezka.pl](mailto:marketing@sniezka.pl)

**FARBY O SPECJALNYM PRZEZNACZENIU**

<b>PARAMETRY MALOWANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH METOD</b>					
<b>METODY MALOWANIA</b>	<b>PARAMETRY MALOWANIA</b>				
	<i>lepkość farby</i>	<i>dodatek rozcieńczalnika</i>	<i>średnica dyszy pistoletu</i>	<i>ciśnienie natrysku</i>	<i>zalecana ilość warstw</i>
	<i>[s]</i>	<i>[%]</i>	<i>[mm]</i>	<i>[MPa]</i>	
<i>pędzel, wałek</i>	<i>postać handlowa</i>	-	-	-	2-3
<i>Natrysk pneumatyczny</i>	<i>nie stosuje się</i>	-	-	-	-
<i>natrysk hydrodynamiczny *</i>	<i>postać handlowa</i>	-	0,43÷0,66	20÷21	1-2

\*-natrysk wykonany na urządzeniach firmy Graco, model 395 ST PRO

**OKRES GWARANCJI:** 24 miesiące od daty produkcji

**OPAKOWANIA:** puszki metalowe: 1l i z tworzyw sztucznych: 3l, 5l i 10l

**WYDAJNOŚĆ:** do 8m<sup>2</sup>/l przy jednokrotnym malowaniu

**DOSTĘPNE KOLORY:** biały, szary, czerwony tlenkowy, zielony, orzech jasny, brązowy

**WSKAZANIA BHP i PPOŻ**

Produkt niepalny. Nie klasyfikowany jako materiał niebezpieczny. W trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenie należy wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Produkt wodorozcieńczalny, chronić przed mrozem i nasłonecznieniem. Temperatura przechowywania od +5 do +35 °C. Szczegółowe informacje zawarte są w karcie charakterystyki preparatu.

**FFiL ŚNIEŻKA S.A.**

Dział Handlowy: 39-207 Brzeźnica, tel. (014) 681-11-11 fax (014) 682-22-22

[www.sniezka.pl](http://www.sniezka.pl) e-mail: [marketing@sniezka.pl](mailto:marketing@sniezka.pl)